

**Chamotte bianca di sanitario :**

**C 8**

Indicata all'interno di impasti da gres porcellanato  
Suggested for spray dried gres porcellanato bodies

**Analisi Chimica / Chemical Analysis**

---

SiO <sub>2</sub>	70,30 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	23,30 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,70 %
TiO <sub>2</sub>	0,50 %
CaO	1,10 %
MgO	0,13 %
ZrO	0,10 %
K <sub>2</sub> O	1,60 %
Na <sub>2</sub> O	2,30 %
L.O.I.	0,35 %

**Analisi Mineralogica / Mineralogical Analysis**

---